

# SANATHERM<sup>®</sup>

## PN

### hloubkový penetrační prostředek do fasádních zateplovacích systémů

Výrobní číslo 9512

#### Vlastnosti

**SANATHERM PN** je disperzní penetrační prostředek s hloubkovou účinností, zpevňující penetrovaný povrch a zvyšující přilnavost dalších vrstev.

#### Oblast použití:

**SANATHERM PN** se používá k penetraci a zpevnění upravených povrchů zdí budov určených k dodatečnému zateplení. Penetrací se jednak zpevní podklad a navíc se zvýší přilnavost lepidla, kterým se na podklad lepí termoizolační desky. **SANATHERM PN** je vhodný pro penetraci venkovních povrchů stěn před nátěrem fasádními barvami i pro penetraci vnitřních povrchů stěn před nátěrem interiérovými barvami.

#### Technické údaje:

Sušina	min. 10 hm. %
Spec. hmotnost	1 g/cm <sup>3</sup>
pH	9,0–11,0
Mrazuvzdornost	min. 25 cyklů

#### Obsah těkavých organických látek:

Kategorie/subkategorie výrobku	A/h
Max. obsah VOC ve výrobku	18,5 g/l
	0,0185 kg/kg

#### Spotřeba:

0,15–0,20 kg/m<sup>2</sup>

#### Balení:

10 kg plastové obaly

#### Skladování:

V originálních dobře uzavřených obalech při teplotě 5 °C až 25 °C. Nesmí zmrznout!

#### Zpracování:

**SANATHERM PN** se nanáší štětcem, malířskou štětkou nebo kartáčem, případně válečkem, na vytvrdlý, čistý, odmaštěný podklad zbavený starých nátěrů a jiných materiálů. Termoizolační desky je možné lepit až po zaschnutí penetračního nátěru. Napouštění podkladu je možné provádět v rozsahu teplot 5 °C až 30 °C, nedoporučuje se nanášení při přímém intenzivním slunečním svitu. Nářadí je nutné ihned po ukončení práce umýt vodou.

#### Certifikace:

TZÚS Praha Autorizovaná osoba č. 204.

#### Likvidace odpadů:

Je obsahem Bezpečnostního listu výrobku.

#### Bezpečnost a hygiena při práci:

**SANATHERM PN** není klasifikován jako nebezpečný. Výrobek je ošetřený předmět, obsahuje biocidní přípravek. Obsahuje reakční směs CMIT/MIT

(3:1) [Indexové číslo: 613-167-00-5]. Může vyvolat alergickou reakci. Při práci je vhodné používat ochranný pracovní oděv, rukavice a ochranné brýle. Potřísněnou pokožku umyjte vodou a mýdlem, oči v případě zasažení vymývejte nejméně 15 min. velkým množstvím vody. Pokud dráždění nepřestane, vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití vypijte asi 0,5 l vlažné vody s 10 rozdrčenými tabletami živočišného uhlí, v případě obtíží vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení. Podrobnější údaje jsou uvedeny v Bezpečnostním listu výrobku.